

MONOREX GF

NIEUWBOUW



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Halfzware OC1-pleister met fijne korrel
- Alle afwerkingen: fijn gekrabd, rustiek, rustiek-aangedrukt, geschuurd ⁽¹⁾
- Alle ondergronden: betonblokken, baksteen, cellenbeton, beton



*Informatie over de emissieniveau van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inademingstoxiciteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

▼ HALFZWARE MONOCOUCHE-PLEISTER VOOR MACHINALE TOEPASSING

DEFINITIE

OC1-monocouche-pleister voor waterwering en decoratie van verticale binnen- en buitenmuren in metselwerk en beton.

ONDERGRONDEN

Toegestane

- Metselwerk conform DTU 20.1. van betonblokken, bakstenen en cellenbeton (Rt3, Rt2, Rt1).
- Muren van gegoten beton (conform DTU 23.1).
- Pleisterlaag conform DTU 26.1.
- Basispleisters:
 - MONOGRIS E,
 - TRADIREX,
 - TRADIDUR,
 - PARMUREX,
 - PARMUREX SANS POUSSIÈRE.

Uitgesloten:

- Metselwerk en pleisters op basis van gipskalk.
- Ondergronden met een helling van meer dan 10° ten opzichte van het verticale vlak.

KENMERKEN

Samenstelling

Hydraulische pleister op basis van:

- Cement
- Luchtkalk
- Zand
- Lichte toeslagstoffen
- Minerale pigmenten
- Specifieke hulpstoffen

PRESTATIES

- Type: OC1
- Druksterkte: CS II
- Capillaire waterabsorptie: W2
- Brandreactie: A1

TOEPASSING

Voorbereiding van de ondergrond

- Goede staat, schoon, stofvrij.
- Verwijder alle pleisterresten, verfresten enz.
- De vlakheid en de loodrechte stand van de ondergrond moeten voldoen aan de voorschriften van de DTU 20.1 en 23.1.

Voorbereiding van het product

- Waterdosering: 6,3 à 7,5 liter per zak van 30 kg
- Mengtijd met de mengmachine: 5 min
- Mengtijd met de betonmixer: 5 min

Materiaal

Spuitmachine

- Pompdruk: 8 - 10 bar (water). Houdt u aan het volume van de machine.

Betonmixer - compressor

- Compressor met een minimumcapaciteit van 60 m³/u.
- Aanbrengen met trechterpistool: luchtdruk van 4 à 6 bar.

Verbruik

1,3 kg/m² per mm dikte

- Referentiedikte voor de berekening van het verbruik (ref. CSTB):
 - Gekrabd: 16 mm
 - Rustiek/rustiek-geplet: 14 mm
 - Geschuurd: 12 mm.

TOEPASSING

- Raadpleeg de pagina "Toepassing van monocouche-pleisters"

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor vaklui.
- Het gebruik en de toepassing van **MONOREX GF** zijn onderworpen aan de bepalingen van DTU 26.1 en dit productgegevensblad.
- De ondergrond bevochtigen voor het aanbrengen.
- Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond of bij risico op vorst.
- Minimale gebruikstemperatuur: +5°C voor lichte kleren, +8°C voor diepe kleren.
- Boven 30°C dient u specifieke maatregelen te treffen.
- Het uitzicht van de geschuurde afwerking kan verschillen (in oppervlaktegesteldheid en kleurnuances) en kan tot barstvorming van het pleisteroppervlak leiden. Dit heeft geen gevolgen voor de duurzaamheid van de pleister. Diepe kleuren zijn gevoeliger voor dit verschijnsel.
- Het wordt afgeraden om de toeslagstoffen **AXEL 3000**, **751 LANKOLATEX** of **FIXOPIERRE** toe te voegen bij een geschuurde afwerking.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

(1) "geschuurde" afwerking niet geschikt voor cellenbeton.

VERPAKKING

- Zak van 30 kg.

PALLETISERING

- Pallet voor eenmalig gebruik met hoef van 40 zakken (1,2 ton).

HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN

- DTU 26.1, 20.1, 23.1.
- CSTB-gecertificeerd.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREX LANKO