

Strikotherm Spachtelpleister PEARL

Productnaam:

Strikotherm Spachtelpleister PEARL

Samenstelling:

Een decoratieve afwerkpleister op basis van gesiliconeerd acrylzuurester bindmiddel en styrol, met een rustig en regelmatig korrelig oppervlak. De Strikotherm spachtelpleister PEARL beschikt over een speciaal ontwikkelde "Strikoxan" technologie, die de microstructuur van het geveleppervlak beïnvloed waardoor er 'zelfreinigende' eigenschappen ontstaan. Daarnaast ontstaat er een optimale regendichtheid en een zeer hoge dampopenheid

Kleuren:

Standaard wit, kleuren volgens Strikolith Kleurstemmingenwaaier met een helderheidswaarde >70%. Kleuren uit andere kleurenwaaiers op aanvraag.

Toepassing:

Decoratieve pleister als eindafwerking voor het Strikotherm Strikotherm gevelisolatiesysteem COMFORT en PREMIUM. Tevens toepasbaar op droge, schone en vaste minerale ondergronden. Door de afparelende eigenschappen worden structurele onderhoudsvoordelen verkregen.

Technische gegevens:

- PH-waarde: ca. 9
- Viscositeit: ca. 400 Pa.s.
- S.G.: ca. 1,7 gr/cm³
- Gehalte droge bestanddelen: 76%

Voorbehandeling ondergrond:

Op Strikotherm gevelisolatie:

Mortelweefsellaag dient winddroog te zijn en minimaal 48 uur te zijn uitgehard. De ondergrond hierna voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk Pearl in de kleur van de afwerklaag.

Op Strikocem/Strikolith pleistersysteem:

Na volledige droging van de raapmortel, deze behandelen met één laag Strikolith Diepgrond, Droogtijd 24 uur. Hierna het geheel voorbehandelen met Strikotherm Voorstrijk Pearl in de kleur van de afwerklaag. Droogtijd 24 uur.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

De Strikolith Spachtelpleister PEARL mengen tot homogene massa met max. 2% schoon leidingwater. Handmatig met roestvrij stalen spaan of machinaal gelijkmatig op korreldikte aan brengen en naar wens te structureren. Niet mengen met vreemde toeslagstoffen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

1,5 mm korrelgrootte: ca. 2,5 kg / m²

2,0 mm korrelgrootte: ca. 3,0 kg / m²

3,0 mm korrelgrootte: ca. 4,0 kg / m²

Verpakking:

22 kg in kunststof emmer.

Opslag:

Ca. 2 jaar mits koel, droog en vorstvrij opgeslagen.

Strikotherm Spachtelpleister PEARL

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Spachtelpleister PEARL in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het veiligheidsblad.